



# Epifanes Gleitschutzfarbe (Alle Farben)

## Harte rutschfeste Decksfarbe

**Trockenzeiten bei 20°C. / 65% RLF  
und 40 µm Trockenschichtstärke**

Staubtrocken	Überstreichbar	Min. bis Trocken
1 Stunde	24 Stunden	72 Stunden

### Empfohlene Systemaufbau

Gelcoat	Stahl	Holz	Aluminium
Epifanes Multi Marine Primer	Epifanes Multi Marine Primer	Epifanes Multi Marine Primer	Epifanes Multi Marine Primer
1 Schicht	3 Schichten	1-2 Schichten	1-2 Schichten
+	+	+	+
Epifanes Mono-urethane	Epifanes Mono-urethane	Epifanes Mono-urethane	Epifanes Mono-urethane
2 Schichten	2 Schichten	2 Schichten	2 Schichten

### Hinweis zum Primer System

Alle Primer nach der Trocknung mit P220 anschleifen. Auf neuem Aluminium vor dem Primer eine dünne Schicht Epifanes Washprimer AQ auftragen. Die Hochglanzschichten Epifanes Mono-urethane Yachtlack sorgen für die notwendige Wasserschutz für den Primersystem.

### Hinweis zum Farbauftrag

Für einen gleichmäßigen Verteilung der Antirutschkugeln zwei Schichten der Gleitschutzfarbe aufbringen. Ein Zwischenschliff ist im Überstreichintervall nicht notwendig.

### Persönliche Schutzmaßnahmen

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.