

Epifanes Klarlack

Klassischer Einkomponenten-Yachtlack mit extra UV filter

Verarbeitung

| | Luftspritze | Pinsel |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Vol. Verdünnung | 15-20 % | 0-5% |
| Düsenöffnung | 1.2 mm - 1.5 mm | |
| Druck | 2-3 Bar | |
| Viskosität Din Cup 4 mm | 20-24 sec. | |

Trockenzeiten bei 20°C. / 65% RLF und 30 µm Trockenschichtstärke

| Staubtrocken | Schleifbar | Überstreichbar |
|--------------|------------|----------------|
| 3 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |

Überstreichbar mit

Epifanes Hartholzlacköl - Epifanes Seidenglanz Klar - Epifanes Rapidclear
Epifanes Aqua Marine - Epifanes Rapidcoat

Empfohlene Systemaufbau

| | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Produkt | Epifanes Klarlack | Epifanes Klarlack | Epifanes Klarlack | Epifanes Klarlack |
| Anzahl Schichten | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Verdünnung | EPIFANES Farbverdünner | EPIFANES Farbverdünner | EPIFANES Farbverdünner | EPIFANES Farbverdünner |
| % | 50% | 25% | 15% | 0-5% |
| Trockenzeit pro Schicht bei 18°C. | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
| Schleifen mit | P220 trocken | P220 trocken | P280 trocken | P400 nass |
| Hinweise | Diese erste Schicht stark verdünnt auftragen für eine optimale Imprägnierung. | Zweite Holzfasernfüllende Schicht. Mit der Hand leicht anschleifen in Richtung der Maserung | Dritte Holzfasernfüllende Schicht. Mit der Hand leicht anschleifen in Richtung der Maserung | Mind. 4 volle Schichten sind benötigt. Der Auftrag von mehr Schichten sorgt für einen tieferen Glanz und verlängert die Lebensdauer des Klarlack-systems. Auch bei starker UV-Belastung und/oder mechnische Belastungen sollten mehr Schichten auftragen werden. |

Verarbeitungshinweise

Falls der Klarlack "zieht", kann bis zu 10% Epifanes Farbverdünner beige-fügt werden. Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten.

Beize

Für eine (erneute) tiefroter, warme Mahagonifarbe, auf dem hohen Holz 1 bis 3 Schichten Epifanes Mahagonibeize auftragen. Epifanes Mahago-nibeize kann 2-10% auch an dem Klarlack beige-fügt werden

Persönliche Schutzmaßnahmen

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Ge-sundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Infor-mationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes

Die Resultate unserer Farbprodukte und -Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeit-ungsumstände nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.